



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13178

检 验 报 告

TEST REPORT

报告号 Report No. ZB-WJC2024-055

样品名称 刨花板
Product

委托单位 河北源野印象木业有限公司
Applicant

生产单位 河北源野印象木业有限公司
Manufacturer

检验类别 委托检验
Type of Test Commission

中北国检（北京）检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.



检 验 报 告

Test Report

编号：ZB-WJC2024-055

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	刨花板	型号规格 Model Type	/
		商 标 Brand	源野印象
委托单位 Applicant	河北源野印象木业有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	河北源野印象木业有限公司	样品等级 Sample Grade	/
生产批号 Production Lot Number	/	到样日期 Sampling Date	2024-08-06
样品数量 Sample Quantity	3 块 600×600×18 (mm)	送样人员 Sampling Name	张鹏
抽样基数 Sampling Base	/	原编号/生产日期 Productive Number & Date	/
检验日期 Date of Test	2024-08-07~2024-08-14		
依据标准 Test Standard	GB/T 4897-2015 《刨花板》		
检验项目 Test Item	静曲强度、弹性模量、防潮性能-沸水煮后内结合强度		
检验结果 Test Results	检验结果详见附页。 		
备 注 Remarks	①封样方式：塑料薄膜 Plastic Film ； ②胶粘剂类型：/； ③样品类型：高湿状态下使用的家具型刨花板（P10 型），检测项目按（P10 型）判定。		
声 明 Statements	1.样品信息及生产单位信息由委托单位提供 2.到样委托检验检测数据仅对来样负责。 3.除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告。		

批准：

Approved by

审核：

Inspected by

编制：

Compiled by

检 验 报 告
Test Report

编号: ZB-WJC2024-055

共 2 页 第 2 页

依据标准 Test Standard				GB/T 4897-2015 《刨花板》		
样品名称 Sample Description				刨花板		
序号	检测项目			标准要求	检测结果	单项判定
				基本厚度范围>13~20 (mm) 规格限 (μ _L , μ _U)		
1	静曲强度			≥15 MPa (μ _L)	X _{5%} : 16.6MPa	符合
2	弹性模量			≥1900 MPa (μ _L)	X _{5%} : 2730MPa	符合
3	防潮性能	选项2	沸水煮后内结合强度	≥0.20 MPa (μ _L)	X _{5%} : 0.21MPa	符合

以下空白 The following is blank

